

2K Epoxyfiller


Produktbeskrivelse

SprayMax 2K Epoxyfiller er en universal primer filler til alle metaller og NE metal substrater, så vel som anodiseret overflader og polystyrene glasfiber. Har en fremragende vedhæftning og rustbeskyttelse på stål, galvaniseret stål og aluminium. Lakken er chromatfri og modstandsdygtig overfor opløsningsmidler. Kan overlakeres med polyester produkter, samt basecoats, 2K toplakker og 2K klarlakker.


Bund

Blankslebet metal, slebet gennemhærdet lakering, PE-filler, galvaniseret metal, anodiseret aluminium. Anvend **ikke** 2K Epoxyfiller på syre primers.

Anvendelse



2 - 3 sprøjte gange = ca. 70 my, 5 min. flash-off mellem hver sprøjtegang



Tørring: 1 time / 20 °C eller 30 min / 60 °C

Lufttørring: 12 timer/20 °C eller 70 min./ 60 °C

IR-tørring er muligt

Kan overlakeres vådt-i-vådt efter 20 min. lufttørring/20 °C

Våd slibning (P800-P1000) efter 70 min./ 60 °C eller 12 timer/ 20 °C

Tør slibning (P400) med excentric sliber.

Hvis Spraymax 2K Epoxyfiller ikke overlakeres efter 24 timer, skal den slibes inden lakering.

Forbehandling

Fjern evt. rust, rengør og slib omhyggeligt. Fladen skal være tør, fedt- og støvfri. Rengør bunden med siliconefjerner.

Bland SprayMax 2K Epoxyfiller grå med hærder: Fjern den røde knap fra låget og fastgør den til ventilen i bunden. Tryk til der høres et klik og omryst dåsen omhyggeligt i mindst 2 min. Lav et prøvesprøjt. Pot life: ca. 4 dage.

Bemærk

- Lagerholdbarhed: 1 år ved 20 °C
- 400 ml. aerosol - best. nr. 680032 (beige)