

DYRUP Grunder Fugtbremsende

2807

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

DYRUP Grunder Fugtbremsende er en transparent diffusionsåben grundingsvæske til stabilisering og udtørring af fugtpåvirkede mineralske vægge og lofter og til forhindring af saltudtræk.

Særligt velegnet til forbehandling og stabilisering af fugtpåvirkede vægge af fx puds, beton og rå mursten, før afsluttende overmaling med DYRUP Væg Fugtbremsende maling.

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, fast, bæredygtigt og mineralsk. Må ikke påføres tidligere malede overflader. Nyt puds og beton skal være afhærdet. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader rengøres med DYRUP Grundrens. Hvor pudsreparation, eller nyt pudslag påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende, som er en diffusionsåben spartelmasse, for stabilisering af fugtpåvirket bund.

DYRUP Grunder Fugtbremsende kan påføres direkte på fugtigt mineralsk underlag og kan stå alene som afsluttende transparent behandling. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, efterfulgt af DYRUP Væg Fugtbremsende Maling.

Produktet arbejdes ind i underlaget og påføres én gang. Begynd nedefra og arbejde op efter indtil underlaget er mættet.

Gode råd

Sørg for grundig afdækning med plast, da grunderen er meget flydende.

Årsagen til vandskade skal være udbedret. Systembehandlingen kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller reparation af indtrængende fugt og vand. Produktets diffusionsåbenhed forudsætter at rummet udluftes/ventileres regelmæssigt.

Tekniske data

Bindemiddel: Akryl og silikone

Fortynding: Fortyndes ikke

Glans v. 60°: n/a

Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning

MAL-kode: 0-4 (1993)

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

Påføring: Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal rumtemperaturen være min. 5°C og den relative luftfugtighed under 50%. Vægens temperatur skal være min. 5°C.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Standardkulør: Transparent

Tørretid ved 20° C.:

Berøringstør: 2 timer

Overmalbar: 6 timer

Volumen tørstof %: -

**Fugtbremsende i den forstand at systemet spærrer for saltudblomstringen, dvs. de saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og skaller af - Systemet efterlader dog forsats væggen diffusionsåben.*

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00