

GRUNDLAK PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve i boliger, erhverv og sportshaller.

Ved brug af grunder minimeres risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder. Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grundning.

Vælg GrundLak klar for at opnå det klassiske udseende eller GrundLak farvet for at skabe en lysere eller mørkere atmosfære i rummet.

GrundLak er indeklimatemerket og har derfor gennemgået omfattende prøvning for afgasning og lugt. Det sikrer, at der ikke er kemiske stoffer i produktet, der negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.

Til privat og professionel brug.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret akryllak.

Emballagestørrelser:

Klar: 2½ liter, 5 liter og 10 liter.

Hvid: ¾ liter, 2½ liter, 5 liter og 10 liter.

Nordic, drivtømmer grå, dark coco: 5 liter.

Udseende:

Klar: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørres til en farveløs film.

Hvid: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørres til en transparent hvid film.

Nordic: Cremefarvet/mælkeagtig. Tørres op til et ubehandlet udseende på lyse træsorter.

Drivtømmer Grå: Grålig. Tørres op til en transparent lysegrå film.

Dark Coco: Brunlig; Tørres op til en transparent mørkebrun film.

Gulve med skibsfuge:

Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid GrundLak klar, da en farvet grunder vil misfarve fugen.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 8 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Korthåret lakrulle. Spraypåføring anbefales ikke. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C og maksimum 25 °C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Ca. 1-2 timer.

RF: Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30 % over året.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

ANBEFALEDE SYSTEMER

GrundLak, klar: 1 lag, 8 m²/liter eller
GrundLak, farvet: 1-2 lag, 8 m²/liter
+ 2 lag top-lak, der vælges ud fra forventet slid på gulvet.

Stærkt trafikerede gulve: Afslut med 2 lag GulvLak PLUS, Strong Premium eller HP Commercial, 10 m²/liter.

Mindre trafikerede gulve: Afslut med 2 lag ProFinish eller GulvLak, 10 m²/liter.

Sportsgulve: Afslut med 2 lag HP Sport 10-12 m²/liter.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og aftørring af gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Den sidste afslibning før påføring af GrundLak klar skal udføres med sandpapir korn 120-150.

Den sidste afslibning før påføring af GrundLak med farve skal udføres med sandpapir korn 150-180. Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet udseende.

- Påfør 1 lag GrundLak i et jævnt lag.
- Anvendes farvet GrundLak kan et ekstra lag grunder påføres for at opnå større farveintensitet.
- Sørg for at overlappende kanter på det lakerede areal ikke tørrer ud under behandlingen.
- Påfør ikke mere end 2 lag lak pr. dag.
- Når grunderen er tør, slibes med sandpapir korn 150-180 eller en sort sliberondel.
- Afslut med 2 lag af en Junckers gulvlak, som passer til forventet slid.

Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af GrundLak.
- Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Til sidst anvendes sandpapir korn 120-150 for at opnå en helt glat overflade.
- Grund gulvet som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

- F 4.2 - Junckers GulvLak
- F 5.2 - Junckers GulvLak PLUS
- F 5.9 - Junckers Strong Premium
- F 8.2 - Junckers HP Sport
- F 8.5 - Junckers HP Commercial