

DYRUP Væg Fugtbremsende Maling

4711

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Dyrup Væg Fugtbremsende Maling er en diffusionsåben akrylmaling til indendørs fugtpåvirkede underlag.

Særligt velegnet til nye og tidligere malede vægge af fx puds, beton og rå mursten i kældre med fugtpåvirkning. Til behandling af vægge med større fugtpåvirkning anbefales forbehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, for at skabe en stabil og bæredygtig bund.

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være tørt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader rengøres med DYRUP Grundrens. Hvor pudsreparation, eller nyt pudslag påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende.

DYRUP Væg Fugtbremsende Maling kan påføres direkte på lettere fugtigt underlag. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, efterfulgt af DYRUP Væg Fugtbremsende Maling. Produktet påføres typisk 2 gange. Ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Gode råd

Årsagen til vandskade skal være udbedret. Systembehandlingen kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller reparation af indtrængende fugt og vand. Produktets diffusionsåbenhed forudsætter at rummet udluftes/ventileres regelmæssigt.

Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskell.

Emballagen holdes tæt lukket efter brug og opbevares frostfrit.

Tekniske data

Bindemiddel: Akryl

Fortynding: Vand

Glans v. 60°: ca. 25

Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

MAL-kode: 0-1 (1993)

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

Påføring: Pensel eller rulle.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal rumtemperaturen være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%. Væggens temperatur skal være over 5 °C.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Standardkulør/baser: Kan tones i lyse nuancer

Tørretid ved 20° C.:

Berøringstør: 2 timer

Overmalbar: 6 timer

Volumen tørstof %: 47%

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00