

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Dekstrem Sokkel**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4732
- 1.3 Produkttype Sokkelmaling
- 1.4 Producent Dyrup A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Kun udendørs til sokler af puds, beton og gasbeton.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|----------|--|
| 284 Grå | |
| 890 Sort | |
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,25 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer Ca. 0,3% iod-propynyl-butyl-carbammat

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,15-1,25 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tykflydende
- 3.4 Tørstofindhold 41- 46 W/W%.
- 3.5 Glans Ca. 30 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.6 Specielle egenskaber Ekstrem slidstærk, robust og vejrbestandig. Giver ekstrem god beskyttelse mod hårde vejrforhold og vandindtrængning. Diffusionsåben, dvs. tillader soklen at ånde og holder samtidig slagregn ude.
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.9 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Inden behandlingen påbegyndes, vurderes soklens tilstand. Er soklen beskadiget bør fagmand kontaktes.

- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og belægninger behandles med DYRUP Tag & Murrens.
- Let smittende flader og stærkt sugende bund grundes med DYRUP Puds Grunder.
- 4.4 Behandling 1-2 x DYRUP Sokkel
Første lag kan fortyndes med max. 10% vand. Andet lag skal være ufortyndet.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Max. 10 % med vand
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1 (1993)

6. Gode råd

Afdæk altid fliser og evt. kældervinduer for at undgå rullestænk.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af Dekstrem Sokkel. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00