

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Robust Væg Acryl 10**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6207
- 1.3 Produkttype Acrylplastmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs på vægge af puds, beton, tapet, glasvæv og filt.
Desuden til zink, galvaniseret jern og hård PVC.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig

1.7 Nuancer

<p>Standardnuancer: 800 Hvid 833 Råhvid 8014 Lys råhvid</p>	<p>Baser: 874 base 10 875 base 20 100 base 30</p>
--	--

Det bedste for miljøet...



- Er egnet til indendørsbrug
- Der er restriktioner for brug af farlige stoffer
- Der er lavt indhold af opløsningsmidler

... det bedste for mig.

EU Ecolabel : DK/7/9

Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve.
Tal med din DYRUP forhandler herom.

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 5,00 og 10,00 liter
Baser: 4,50 og 9,00 liter

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel 100 % acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,3 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Vaskbarhed Klasse 1, i henhold til EN 13300.
- 3.5 Tørstofindhold Standard: ca. 46-52 W/W %. Baser: ca. 40-52 W/W %
- 3.6 Glans Ca. 10 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.7 Specielle egenskaber God dækkeevne. Er alkalifast, robust og tåler hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler. Hæfter på ren, ikke-sugende bund.
- 3.8 Lugt Svag

- 3.9 Rækkeevne 8-10 m²/litr. afhængig af underlaget
- 3.10 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand.

Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers.

Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder. Årsagen til vandskade skal udbedres.
- 4.4 Behandling 2-3 x DYRUP Robust Væg Acryl 10, afhængig af bunden.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Kan fortyndes med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Robust Væg Acryl 10**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet **DYRUP A/S**

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6207 DYRUP Robust Væg Acryl 10	Oprettet: 09-12-03	Ændret: 11-11-2010	Side 2 af 3
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

6207 DYRUP Robust Væg Acryl 10	Oprettet: 09-12-03	Ændret: 11-11-2010	Side 3 af 3
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------