

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **Acryl Plast Maling 25**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6225
- 1.3 Produkttype Acrylplastmaling
- 1.4 Producent
DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Udendørs træværk. Overflader af mur, puds, beton, gasbeton og eternit. Samt zink, galvaniseret jern og hård PVC. Må kun anvendes udendørs.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|-------------------------------------|--|
| <u>Standardnuancer:</u>
800 Hvid | <u>Baser:</u>
874 base 10
875 base 20
100 base 30 |
|-------------------------------------|--|
- Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta.
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 10,0 ltr.
Baser: 4,50 og 9,00 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer <0,5% 3-Iodo-2-propynyl-butyl-carbamate

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,2 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Vaskbarhed -
- 3.5 Tørstofindhold Standard: ca. 42,2 – 46,0 W/W%. Baser: ca. 37,3 – 44,1 W/W%
- 3.6 Glans Ca. 25 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.7 Specielle egenskaber Vejrbestandig, alkalibestandig og diffusionsåben. Hæfter på ikke-sugende bund, tåler afvaskning.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.10 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Overflade temperaturen skal min. være 8 grader C. under påføring og tørring.

3.11 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.

Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Skimmel og alger behandles med DYRUP Tag & Murrens.

Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.

Nyt ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med 2929 GORI Professional Vandig Træimprægnering 2929 efterfulgt af GORI Professional Combi Trægrunder 2932 eller Kvikstop 6008 ved risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, sømhoveder og lign. Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundes ikke mod råd og svamp.

Stærkt sugende bund forankres med DYRUP Microdispers 6015 eller DYRUP Vandig Alkydgrunder 6004.

Ubehandlede flader af mur, puds, beton, gasbeton og eternit samt barslidte steder grundes/plettes med Microdispers 6015 fortyndet med vand efter bundens sugsevne. For at undgå risiko for dårlig vedhæftning af efterfølgende behandling, må overfladen ikke stå blank. Der afsluttes med 2 x Acryl Plast Maling 25. Første gang fortyndes produktet med ca. 10% vand.

4.4 Behandling 2 x Acryl Plast Maling 25

4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.

4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

4.7 Fortynding Max. 10% med vand.

4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.

5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6225 Acryl Plast Maling 25	Oprettet: 25.09.2002	Ændret: 05.12.2012	Side 2 af 3
----------------------------	----------------------	--------------------	-------------

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Acryl Plast Maling 25. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

6225 Acryl Plast Maling 25	Oprettet: 25.09.2002	Ændret: 05.12.2012	Side 3 af 3
----------------------------	----------------------	--------------------	-------------