

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Korner Murmaling 01**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6300
- 1.3 Produkttype Acryl- og olieemulsionsmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Facader af mur, puds, beton og gasbeton. Specielt velegnet til kalkede og let smittende overflader samt tidligere acrylplastmalede overflader. Må kun anvendes udendørs. Mineralske overflader skal min. være 1 år gamle, da produktet ikke er modstandsdygtigt overfor stærkt basiske underlag. Må ikke benyttes på kalkmørteltyper eller andre co2 afhængige materialer.

- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

- 1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer:</u> 800 Hvid	<u>Baser:</u> 874 base 10 875 base 20 100 base 30
-------------------------------------	--

Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.  
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom.

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 10,0 ltr.  
Baser: 4,50 og 9,00 ltr

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Alkyd og acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer <0,5% 3-Iodo-propynyl-butyl-carbamate.

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,5 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Vaskbarhed -
- 3.5 Tørstofindhold Ca. 40 W/W%.
- 3.6 Glans Mat. Ca. 2 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.7 Specielle egenskaber Vejrbestandig, god vedhæftning til let smittende underlag, diffusionsåben, ikke alkalibestandig. Hæfter direkte på let smittende overflader, som rengjorte kalkede flader. Fremstår med en kalkmat film, som forvitrer svagt i overfladen.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 6-8 m<sup>2</sup>/ltr. afhængig af underlaget.

- 3.10 Tørretid Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Overflade temperaturen skal min. være 8 grader C. under påføring og tørring.
- 3.11 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

## 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Det anbefales, at facader renses ved højtryk eller hedvand med tilpasset tryk til en fast og bæredygtig bund. Alternativt afvaskes der med DYRUP Grundrens til ren, tør og smittefri bund. Der behandles mod begroninger med DYRUP Tag og Mur-rens eller GORI fjern belægninger Tidligere kalkede områder afrenses til fast bund. Huller og revner udfyldes med egnede facadeprodukter. Stærkt sugende overflader grundes med en blanding af KORNER Murmaling blandet med vand 1:1 Mellembehandling: 1 gang KORNER Murmaling fortyndet med 20 % vand. Slutbehandling: 1 gang KORNER Murmaling ufortyndet
- 4.4 Behandling 1-2 x DYRUP Korner Murmaling 01
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5° C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.
- 4.9

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 0-1(1993).

## 6. Gode råd

Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive usynlige og skal fortages af samme produktion som fremgår af produktets produktionsnummer

Til betonbeskyttelse (modvirkning af carbonatisering og sulfatisering) anbefales Acryl Plast Maling 6200.

Gennemvædede klude kan selvantænde.

### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00

6300 korner murmaling	Oprettet: 16.10.	Ændret:	Side 2 af 3
-----------------------	------------------	---------	-------------

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af xxx kornet Murmaling. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

**DYRUP A/S**

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

6300 kornet murmaling	Oprettet: 16.10.	Ændret:	Side 3 af 3
-----------------------	------------------	---------	-------------