

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	DYRUP Silan Facademaling
1.2	Kvalitetsnr.	8752
1.3	Produkttype	Silikoneharpiks facademaling – en del af DYRUP Silan Facadesystem
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	DYRUP Silan Facademaling er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.
1.7	Nuancer	Hvid samt baser

1.8 Emballagestørrelse 12,5 ltr.

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Silikoneharpiks
2.2	Pigmentering	-
2.3	Opløsningsmiddel	Vand
2.4	Aktive stoffer	-

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,47 g/ml.
3.2	Flammepunkt	-
3.3	Viskositet	-
3.4	Vandoptagelighed	W-værdi: 0,06 [kg/m ² - h ^{0,5}] DIN EN 1062
3.5	Diffusion	Sd-værdi: 0,05 DIN EN 1062
3.6	Glans	Ca. 2 – Mat.
3.7	Specielle egenskaber	DYRUP Silan Facademaling er CO ₂ -åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-filmdannende overflade. DYRUP Silan facademaling beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør.
3.8	Lugt	Svag
3.9	Rækkeevne	Ca. 5-6 m ² /ltr. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.
3.10	Tørretid	Berøringsstør: Ca. 1 time. Overmalbar: 12 timer. Ved 23°C og 60% normal luftfugtighed. Afvigelse kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3.11	Lagerbestandighed	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
3.12	Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved særlige nuancer kan ekstra påføring være nødvendigt. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nypudsede eller vandskurede facader skal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold. For teglstensfacader og kalksandstensfacader gælder at kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan behandles. Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med DYRUP Tag & Murrens eller GORI Fjern belægninger. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens eller højtryksrens.
- Mineralsk puds og vandskuring grundes med ufortyndet DYRUP Silan Primer V.
 - Cementpulvermaling grundes med DYRUP Silan Primer V tilsat 10% vand.
 - Matte dispersionsmalinger grundes med ufortyndet DYRUP Silan Facademaling.
 - Teglstensfacader og glansfuld dispersionsmaling grundes med ufortyndet DYRUP Silan Compact.
 - Silikatmaling og puds grundes med DYRUP Silikat Primer V tilsat vand i forholdet 2:1.
 - Kalksandstensfacader grundes med DYRUP Silan Compact fortyndet med 10% vand.
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Silan Facademaling. Første lag kan evt. fortyndes max. 10% med vand. Sidste lag kan evt. fortyndes max. 5% med vand.
- 4.5 Systembehandling Se i øvrigt databladet på DYRUP Silan Primer V.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Max. 10% med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. Glas og andre mineralske overflader afdækkes omhyggeligt. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

8752 DYRUP Silan Facademaling	Oprettet: 04/05-2010	Ændret:	Side 2 af 3
-------------------------------	----------------------	---------	-------------

6. Gode råd

Bemærk: DYRUP Silan Facademaling er ikke blandbar med andre typer malinger. Kan ikke anvendes på fleksible underlag. Arbejdet udføres vådt i vådt, eventuelle beskæringer afsluttes ved naturlige skel. Undgå påføring og tørring i direkte sollys.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

8752 DYRUP Silan Facademaling	Oprettet: 04/05-2010	Ændret:	Side 3 af 3
----------------------------------	----------------------	---------	-------------