

# QUICK Bengalack Direkte på Rust (2019)

## QUICK Bengalack Rett på rust (2019)

### Produktbeskrivelse

#### Type

**QUICK Bengalack Direkte på Rust** er en alkydbaseret metalmaling, hvor specielle råmaterialer tilsættes for at modvirke og forhindre rustdannelse.

#### Egenskaber og fordele

**QUICK Bengalack Direkte på Rust** er grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god modstand over for vand og kemikalier. Kan tones i mange farver.

#### Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs til overfladebehandling af jern og stål. Anvendes på genstande som fx cykler, hegn, stolper, portlåger, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner og lign.

### Produktdata

<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Kulører</b>	0,25 l: Hvid blank, Sort blank, Sort silkemat 0,75 l: Hvid blank, Sort blank, Sort silkemat
<b>Glansgrad</b>	Færdigtonede farver: Blank: 90–100. Silkemat: 10–16. Baser: Blank: 90–100.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	40 ± 2 volumen% Hvid
<b>Litervægt</b>	1.15 Hvid
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: 35°C (95°F)
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

### Påføringsinformation

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle.  
Malingen omrøres godt til den har en jævn konsistens. Påføres fyldigt og ensartet.

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.017–0.021"
<b>Sprøjtevinkel</b>	30–50°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

## Rengøring af maleværktøj

Mineralsk terpentin

## Fortynder

Mineralsk terpentin

## Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet</b>	8 - 10	100 - 125	40 - 50

## Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

## Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C
<b>Kan overmales efter</b>	Ca. 5 time(r)
<b>Klar til brug</b>	Min. 8 time(r)
<b>Gennemhærdet</b>	3-4 uger

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag:	Rustet stål (og nyt/tidligere malet jern og stål).
Forbehandling:	Fjern løstsiddende rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Rengør underlaget med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> (følg brugsanvisningen), og skyl af. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Grundning:	Ikke nødvendigt.
Topstrøg:	2 strøg <b>QUICK Bengalack Direkte på Rust (2019)</b> . I områder med stor belastning og i saltholdige miljøer anbefales 3-4 strøg for optimal beskyttelse.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4101600

Sikkerhedsregler

2-1

1993

---

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.